

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE NICHEL



**DIN 1736 :**  
SG-NiMo16Cr16W

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>	<b>L</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	770			
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	550	1.2	1000	
Allungamento (5d)	%	35	1.6	1000	
Durezza DOPO	HB (20°C)	350	2.4	1000	
INCRUDIMENTO			3.2	1000	
Durezza DOPO	HB (20°C)	200	5	1000	
SALDATURA					
Gas: Argon Puro					

### **Campo di impiego**

Ricariche con elevata resistenza a compressione ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021