

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	620		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	495	1.6	1000
Allungamento (5d)	%	25	2	1000
Durezza DOPO	HRC	37 - 42	2.4	1000
INCRUDIMENTO	(20°C)		3.2	1000
Durezza DOPO	HB	200 - 220		
SALDATURA				

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta TIG per riporti su stampi resistenti ad impieghi fino a 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2014