SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

54LB

Resistenza	N/mm²	>560
Limite Elastico	N/mm²	>380
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (20ºC)	>90
Resilienza KV	J (-196ºC)	>30

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E308L-15

ISO 3581-A :
E 19 9 L B 42

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura in tutte le posizioni di acciai inox serie AISI 304.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017