

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

52 - 57

Ø  
(mm)

L  
(mm)

0.8	1000
1.2	1000
1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000

**WERKSTOFF n. :**

~1.2343

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Riporti su utensili per stampaggio a caldo sottoposti a forte abrasione e pressione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2017