

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 14174 :
S A AB 2789Cr AC

Tipologia

AGGLOMERATO
RUTILBASICO

Indice di basicità

1.2 ca.

Corrente

= ±

Corrente massima

700 A

Campo di impiego

Saldatura su acciai inossidabili di qualsiasi tipo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/12/2019