RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO

567

Dopo PWHT 760ºC/2h

Resistenza	N/mm²	800
Limite Elastico	N/mm²	600
Allungamento (5d)	%	12
Durezza DOPO PWHT	HB (20ºC)	230
Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20ºC)	53
Durezza	HRC (500ºC)	29

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1	
1.2	
1.6	
2	
2.4	
3.2	
7	

Campo di impiego
Riporto con elevata resistenza ad usura per attrito da metallo con forti carichi ed alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2015