

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DELLA MATRICE	HRC	40 - 45
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2200

Ø (mm)	L (mm)
6	
8	

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

### **Campo di impiego**

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/07/2020