

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DELLA MATRICE HRC 50  
Durezza DEI GRANI HV 1800 - 2200

DIN 8555 :  
G21 - GF - 65 - G

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
4	700
5	700
6	700
6.4	700
8	700

### Campo di impiego

Barretta tubolare contenente il 60% di grani di carburo di tungsteno sinterizzati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/01/2012