RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

571

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-C

				Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	57		3.2	1000
Durezza	HRC (500ºC)	45		4	1000
Durezza	HRC (700ºC)	34		4.8	1000
				5	1000
				6.4	1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego
Barretta per riporti con massima resistenza all'usura e alla corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012