RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE NICHEL

573

DIN 1736 :
SG-NiMo16Cr16W

Resistenza	N/mm²	770
Limite Elastico	N/mm²	550
Allungamento (5d)	%	35
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB (20ºC)	350
Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	200

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000
5	1000

Campo di impiego
Ricariche con elevata resistenza a compressione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021