SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

574S

Resistenza	N/mm²	780
Limite Elastico	N/mm²	600
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20ºC)	90

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiMo-7

EN-ISO 18274 :
S Ni 1066

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Hastelloy B2 con elevata resistenza alla corrosione da acidi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/03/2012