RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE NICHEL

575

a 700ºC

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	820	1.6	1000
Limite Elastico	N/mm²	720	2.4	1000
Durezza AL CUORE	HB (700ºC)	250	3.2	1000
			5	1000
Durezza IN SUPERFICIE	HB (700ºC)	500		

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2022