RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

576

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-A

				Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	42			
				2.5	1000
Durezza	HRC (500ºC)	31		2.7	1000
				3.2	1000
Durezza	HRC (600ºC)	27		4	1000
				5	1000
Durezza	HRC (700ºC)	25		6.4	1000
				8	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego
Stellite grado 6, riporti su attrezzature lavoranti sotto usura abrasiva ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/09/2021