RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

577MY

EN 14700 :
T Z Co

In funzione delle condizioni di lavorazione a freddo

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20ºC)	22 - 45	3.2	1000
			4	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego
Lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/04/2020