

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



611/1

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	2.2
Corrente	=~ ±
Corrente massima	900 A

**EN-ISO 14174 :**

S A FB 2 53 AC

**Campo di impiego**

Riporti in una o più passate, in abbinamento a fili legati, su acciai al carbonio o bassolegati.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 03/02/2021