

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



DIN 32522 :

BMS3 98CrMoAC9-2-12

Tipologia

Indice di basicità

Granulometria

Corrente

Corrente massima

AGGLOMERATO

0.65

0.2 - 1 mm

=~ ±

900 A

Campo di impiego

Legato al cromo-molibdeno per ricariche lavorabili resistenti ai colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005