RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO

590NI/1

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DEI GRANI	HV (20ºC)	1300 - 1600	-	450
Durezza DELLA MATRICE	HRC (20ºC)	46		

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta sinterizzata con scaglie in WC di pezzatura 0,8-1,6 mm in matrice base nichel autoflussante

Disponibilità magazzino: Non disponibile

Revisione 0.0 - 23/07/2013