RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO

595

Durezza DELLA MATRICE	HRC (20ºC)	50
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2200

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
4	700
5	700
6	700
6.4	700
8	700

DIN 8555 :
G21 - GF - 65 - G

Campo di impiego
Barretta tubolare contenente il 60% di grani di carburo di tungsteno sinterizzati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/01/2012