

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipologia          | AGGLOMERATO BASICO |
| Indice di basicità | 3.0                |
| Granulometria      | 0.2 - 1.6 mm       |
| Corrente           | =~ ±               |

**EN-ISO 14174 :**  
SA FB 1 55 AC H5

**Campo di impiego**

Flusso agglomerato altamente basico per saldatura di acciai al carbonio e bassolegati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021