RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO

596GGR

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DELLA MATRICE	HRC	36 - 43	6 8	
Durezza DEI GRANI	HV	2500 - 3500		

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile con carburi sfericper riporti resistenti all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/01/2017