RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO

597

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DELLA MATRICE	HRC	40 - 45	6 8	
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2200		

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/07/2020