SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

606

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	3.8
Granulometria	0.4 - 2 mm
Corrente	=~ ±
Corrente massima	900 A

DIN 32522 :
BFB1 57AC9M HP5-3-20

Campo di impiego
Unioni con filo in acciaio bassolegato a 1% Cr - 0.5% Mo tipo KOY 402UP.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005