SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

608

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	1.55
Corrente	=~ ±
Corrente massima	700 A

EN-ISO 14174 :
S A AB 1 67 AC H5

Campo di impiego
Unioni con filo in acciaio bassolegato al 2%Cr-1%Mo tipo KOY 403UP e al 5%Cr-0.5%Mo tipo KOY 411UP.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021