

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E 316 H - 15

**EN-ISO 3581-A :**  
E 19 12 2 B 4 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>80
Resilienza KV	J (-60°C)	>55

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Unioni di acciai inossidabili della serie AISI 316H.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017