

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E316L-15

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	380
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (-120°C)	>50
Resilienza KV	J (-20°C)	>80

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5  
3.2  
4  
300  
350  
350

**EN-ISO 3581-A :**  
E 19 12 3 L B 4 2

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Unioni in tutte le posizioni di acciai inossidabili della serie AISI 316-316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017