RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

613

Tipologia	AGGLOMERATO BASICO
Indice di basicità	4
Granulometria	0.25 - 1 mm
Corrente	= +

DIN 32522 :
BFB6 63155DC+40B-2-12

Campo di impiego
Placcatura elettroslag con nastri di acciaio inossidabile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005