

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E316L-16

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	300
3.2	350

**ISO 3581-A :**  
E 19 12 3 L R 31

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Unioni in posizione verticale discendente dell'acciaio inox serie AISI 316-316L

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020