

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E309-15

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>80

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox AISI 309 e di acciai al carbonio con acciai inox AISI 304-304H.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 26/09/2017