

SALDOBRASATURA -- LEGA -- .



8218AU

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :

BAu-4

Resistenza	N/mm ²	790
Limite Elastico	N/mm ²	685
Allungamento (5d)	%	14
Temperatura di fusione	°C	950

Ø
(mm)

1

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY

Campo di impiego

Lega eutettica a base di oro e nichel

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/05/2020