SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

66H

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	>550		
Limite Elastico	N/mm²	>350	2.5	300
Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
Resilienza KV	J (20ºC)	>80	4	350
Resilienza KV	J (-60ºC)	>55	5	350

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E 316 H - 15

EN-ISO 3581-A :
E 19 12 2 B 4 2

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Unioni di acciai inossidabili della serie AISI 316H.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017