SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

**81**

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >660 |
| Limite Elastico | N/mm² | >440 |
| Allungamento (5d) | % | >12 |

| **Ø (mm)** | **L (mm)** |
|---|---|
| 2.5 | 300 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |

**EN-ISO 3581-A :**
E 25 35 Nb B 2 2

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**
Unioni di acciai fusi refrattari di analisi simile. Manaurite 36 - HK40 - Incoloy 800 H.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/09/2021