RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

8317NIW

Durezza	HV	900 - 1200
Granulometria	µm	75 - 106

Tipo impianto: HVOF, PLASMA SPRAY

Campo di impiego
Polvere in carburo di tungsteno ad alto contenuto di nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021