RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

8317W

Durezza	HV	1000
Granulometria	µm	45 - 106

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO, PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno cobaltato da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006