

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 130 - 170 |
| Allungamento (5d) | % | 48 |
| Temperatura di fusione | °C | 217 - 229 |

Ø
(mm)
2
3

EN-ISO 9453 :

Sn95,5Ag4Cu0,5

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/09/2018