SALDATURA ELETTRODO SMAW ACCIAIO INOX ALTOLEGATO				Ø	L (22,222)
KOY	Resistenza	N/mm²	>930	(mm)	(mm)
COMMERSALD 89C	Allungamento (5d)	%	>7	2.5	350
AWS-ASME II C. SFA 5.4 :				3.2	350
F 630-16				4	350

EN-ISO 3581-B:

E 630-16

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili martensitici tipo AISI 630.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020