

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Durezza	HB	15	Ø (mm)
Temperatura di fusione	°C	221	2

**EN-ISO 9453 :**

Sn96,5Ag3,5

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY 999C, KOY 999FC

**Campo di impiego**

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016