SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

86/1

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>400
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20ºC)	>60

Ø (mm)	**L (mm)**
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E 310-16

ISO 3581-A :
E 25 20 R 3 2

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Unioni su acciaio inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020