

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	40 - 45		
Allungamento (5d)	%	48		1.5
Temperatura di fusione	°C	221		2
				3

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022