

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm ²	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø
(mm)

EN-ISO 9453 :
Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: VERGHETTA

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016