

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**EN-ISO 17672 :**  
Cu 773

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	490 - 550
Allungamento (5d)	%	18 - 20
Durezza	HB	180
Temperatura di fusione	°C	890 - 920

Ø  
(mm)

2

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Campo di impiego**

Lega universale minirivestita per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016