SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

900A

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	130 - 170	
Allungamento (5d)	%	48	2
Temperatura di fusione	ºC	217 - 229	3

EN-ISO 9453 :
Sn95,5Ag4Cu0,5

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego
Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/09/2018