

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	400		
Allungamento (5d)	%	18		1
Temperatura di fusione	°C	610 - 720		1.5
				2
				3

**EN 1044 :**

AG 308

**EN-ISO 3677 :**

B-Cu36ZnAgCd-610/720

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Saldobrasatura al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006