SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

904

			Ø (mm)
Temperatura di fusione	ºC	227 - 310	-

EN-ISO 9453 :
Sn97Cu3

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego
Lega autosaldante in pasta per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016