

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 820

Ø  
(mm)

2  
3  
3.3

**EN 1044 :**  
CP 202

**EN-ISO 3677 :**  
B-Cu93P-710/820

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/07/2021