SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

906

Resistenza	N/mm²	650
Allungamento (5d)	%	25
Temperatura di fusione	ºC	860 - 910

EN-ISO 3677 :
B-Cu50ZnNiSi-860/910

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855

Ø (mm)
1.5
2
3
4
5

Campo di impiego
Lega in barretta universale fluida per acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005