SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

909

Resistenza	N/mm²	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	ºC	221

Ø (mm)

1.5
2
3

EN-ISO 9453 :
Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego
Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022