SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

909/9

			Ø (mm)
Durezza	HB	15	
Temperatura di fusione	ºC	221	2

EN-ISO 9453 :
Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego
Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016