SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

909S

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	40 - 45	
Allungamento (5d)	%	48	1.5
Temperatura di fusione	ºC	221	2
			3

EN-ISO 9453 :
Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego
Lega animata stagno-argento esente da cadmio per brasatura dolce.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016