SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

911XL

Resistenza	N/mm²	650
Allungamento (5d)	%	18 - 20
Durezza	HB	180
Temperatura di fusione	ºC	890 - 920

Ø (mm)

1.5
2
3
4
5
6

EN-ISO 17672 :
Cu 773

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855

Campo di impiego
Lega CuZnNi universale per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2022