SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

914PS

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	250	
Allungamento (5d)	%	5	-
Temperatura di fusione	ºC	645 - 825	

EN 1044 :
CP 105

EN-ISO 17672 :
CuP 279

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016